

® = Registered trademark of
BASF Aktiengesellschaft

Col.9 9099

用于超耐沾污透明罩面漆

配方用料	用量	描述	供应商
水	501.0		
Rheovis HS1332	5.0	HASE 增稠剂	BASF
Rheovis HS1212	4.0	HASE 增稠剂	BASF
氨水	1.5	pH 调节剂	
DPnB	36.0	二丙二醇丁醚	
Acticide MV	1.5	罐内防腐剂	Thor
Foamstar ST2410	1.0	消泡剂	BASF
Col.9 9099	450.0	Binder	BASF
合计	1000.0		

配方性能:

PVC (%)	0	粘度(KU)	64
固含 (%)	20	耐沾污性, GB(%)	6
比重 (g/L.)	1.06	光泽 (60°/85°)	66/91

声明:

本资料中所包括的内容系根据我们目前的知识和经验水平而提供的。鉴于影响加工和应用的因素有很多,加工者在这些资料的基础上仍有自行进行测试和试验的责任,当产品被应用于特殊用途时,产品的性能与适用性可能发生变化,而这里的资料也不作为保证本产品具有某些性质或适用于某种用途目的的法律保证。作为接受本公司产品的用户有尊重各种专有权利和遵守现行法律法规的责任。

如有需要,请联系:

巴斯夫东亚地区总部
亚太地区颜料分散体部门
45楼,怡和大厦,1号,
中环地区,
香港

电话: +852 2731 7071

传真: +852 2731 5670

E-mail: architecturalcoatings-asia@basf.com
www.dispersions.asiapacific.basf.com