

## IPDI 硬化劑 HA-322(

### 產品敘述

HA-322( 為不變黃 PU 硬化劑，可搭配聚天門冬胺酸樹脂，形成較佳彈性的聚脲樹脂。

### 產品物性

外觀	透明液體
NCO 含量	10 - 11
黏度	2000 - 4500 CPS/25°C
固成分	83 - 87%

### 使用說明

主劑與硬化劑配比公式：

$$\text{硬化劑用量} = \frac{\text{主劑之 OH 價}}{\text{硬化劑之 NCO\%}} \times 0.075 \times \text{主劑用量}$$

### 包裝

20KG 鐵桶

### 注意事項

- 1) 開啟後立即用完或密封，避免與空氣長時間接觸。
- 2) 稀釋溶劑需檢驗含水量低於 0.05% 始可使用。
- 3) 含水量過高之溶劑稀釋，使用時易起泡，並縮短儲藏時間。
- 4) 為求能硬化完全HA-3224 用量可試驗增加至 1.05~1.2 倍。
- 5) 存放：儲存於室內陰涼處，遠離火氣。
- 6) 保存期限：原裝桶未開封保存期限半年。