

产品信息

涂料、油墨和油漆

单组分增韧快干树脂

产品特性:

1. 与无水乙醇任意比例互溶;
2. 阴、阳离子体系相容稳定性好;
3. 对无机底材附着力好;
4. 耐水性能好;
5. 溶剂容忍度高;
6. 通透性强;
7. 中硬保留柔韧性。

产品应用:

- 石油乳化树脂增强
- 醇酸树脂复配
- 玻纤集成浸胶
- 金属涂层
- 建筑防水
- 配方互配

建议用量:

配合水性助剂(分散剂、润湿剂、保湿剂、消泡剂等)使用,在分散机搅拌下加入涂料,用增稠剂调节合适粘度使用。

亦可加入主体树脂复配使用。

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

Dolphin 1052TF

硅 PUA 乳液

产品描述:

Dolphin-1052TF 乳液是一款非离子乳化体系的硅 PU 改性丙烯酸乳液,具有极高的相容稳定性,广泛适用于阴离子、阳离子和非离子体系, pH 适应范围广,溶剂容忍度高。纯乳液聚合,不含有机溶剂,是环境友好型的水性粘合剂。Dolphin-1052TF 非离子版本的 1052T,胶膜性能与 1052T 一致,该产品适用于快干产品的制作,醇溶性好,可与无水乙醇任意比例互溶,与醇酸树脂、石油乳化树脂具有良好的相容性,作为添加树脂使用,可起到链接、增强、增韧等功能。

典型物性:

该数值基于海豚内部测试数据,仅供参考

| 项目 | 参数 |
|----------|------------|
| 外观 | 乳白色泛蓝光液体 |
| 固含量/% | 50.00±2.00 |
| 离子性 | 非离子 |
| pH 值 | 6.0-9.0 |
| 粘度/cps | 100-1,000 |
| 理论 Tg/°C | 15 |

储存与有效期:

请置于避光、温度 38°C 环境以下,保持包装完整。

本产品自生产日期起保质期为 12 个月。

样品包装: 500ml 塑料瓶

成品包装: 125L 塑料桶, 吨桶