

产品信息

涂料、油墨和油漆

聚碳耐高温转印水性聚氨酯树脂

产品特性:

1. 胶膜光泽度高, 耐温 180 度表面不变哑;
2. PET 可剥性好, 不需要做离型层;
3. 漆膜高硬, 切口齐整;
4. 乳液醇溶性好;
5. 乳液与色粉混溶性好。

产品应用:

- 水性电化铝转移涂层
- 水性烟包、酒包涂层
- 水性服装烫画油墨

使用说明:

配合 1-3%氮丙啶或水性异氰酸酯固化剂能提高耐溶剂性能, 同时会降低离型性能。

体系采用乙醇或甲醇增稠、不宜采用其他增稠剂, 同时不宜采用 100 度沸点以上的溶剂, 防止干燥不充分影响耐热效果。本品硬度极高, 如需提高韧性可以混拼我司其他树脂。

Dolphin 1699

PUD 树脂

产品描述:

1699 是阴离子全聚碳脂肪族聚氨酯树脂, 具有出色的硬度、光泽, 耐温可达 180 度, 并在表面烫印时表面不失光。

典型物性:

该数值基于海豚内部测试数据, 仅供参考

项目	参数
外观	蓝光半透液体
固含量/%	30.00±2.00
离子性	阴离子
pH 值	8.0~11.0
密度	1.02-1.04

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

储存与有效期:

请置于避光、阴凉干燥处, 储存温度 5~30℃, 保持包装完整。

本产品自生产日期起保质期为 6 个月。

样品包装: 500ml 塑瓶

成品包装: 50KG、120KG 塑桶