

产品信息

涂料、油墨和油漆

单组分水性柔软印花树脂

产品特性:

1. 可在室温下成膜;
2. 和各种水性树脂相容性佳;
3. 疏水性好;
4. 抗回粘;
5. 耐污性好;
6. 手感爽滑。

产品应用:

- 涂料印花
- 皮革涂饰
- 皮边油
- 建筑防水
- 鞋带浸涂浆

建议用量:

配合水性助剂（分散剂、润湿剂、保湿剂、消泡剂等）使用，在分散机搅拌下加入涂料，用增稠剂调节合适粘度使用。印花胶浆参考配方：

材料	白浆用量/g	透明浆用量/g
1052R	50	70
消泡剂	0.5	0.5
分散剂	0.3	0.1
润湿剂	1	1
保湿剂	2	2
防塞网剂	0.5	0.2
pH 调节剂	调节平 pH 至 8	调节平 pH 至 8
钛白粉	25	——
滑石粉	5	5
消光粉	3	8
防黏剂	6	8
碱性增稠剂	1	1
PTF	0.1	0.5
水	余量	余量
总量	100	100

Dolphin 1052R

硅 PUA 乳液

产品描述:

Dolphin 1052R 乳液为硅 PU 改性的丙烯酸乳液，是丙烯酸酯类单体通过种子乳液聚合方法得到的乳液，不含有机溶剂，是环境友好型的水性粘合剂。Dolphin 1052R 乳液相容性好，可与多种水性树脂互混使用；成膜透明度高，弹性好，不仅能赋予涂料产品爽滑亲肤的手感，还具备 PU 的特殊胶质感及其抗冻性能，耐水性能优异；此外，PU 接枝能改善配套咬底问题。

典型物性:

该数值基于海豚内部测试数据，仅供参考

项目	参数
外观	乳白色泛蓝光液体
固含量/%	50.00±2.00
离子性	阴离子
pH 值	6.0-9.0
粘度/cps	200-1,000
抗冻/°C	-35
干湿擦测试	800 次不脱胶
洗水/60°C、1h	30 次不坏

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

储存与有效期:

请置于避光、温度 38°C 环境以下，保持包装完整。本产品自生产日期起保质期为 12 个月。

样品包装：500ml 塑料瓶

成品包装：125L 塑料桶，吨桶