

## 产品信息

### 涂料、油墨和油漆

### 有机硅改性自交联 PUD

#### 产品特性:

1. 附着力强;
2. 光泽度高;
3. 固色牢度好;
4. 手感细腻、爽滑;
5. 广泛适用于各种无机、高分子底材。

#### 产品应用:

- 皮革表处剂/固色
- 纸张光油
- 塑料薄膜
- 玻纤行业

#### 建议用量:

可作为主体树脂使用, 亦可作为助剂树脂。

配合水性助剂(分散剂、润湿剂、保湿剂、消泡剂等)使用, 在分散机搅拌下加入涂料, 用增稠剂调节合适粘度使用。

#### 使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

# Dolphin 1472T

## 硅改自交联 PUD 乳液

#### 产品描述:

Dolphin-1472T 是一款环氧基硅烷改性的单组分自交联 PUD, 高含量环氧基硅烷的引入能赋予该产品优异的附着性能和韧性, 胶膜中软偏硬, 该产品与其他水性乳液具有较好的相容性, 可作为主体树脂使用, 亦可作为添加树脂使用, 提升漆膜的附着力、耐候性, 适用范围广。

该产品可用于皮革表处剂, 作为主体树脂使用, 光泽度高, 固色牢度好, 手感细腻滑爽, 干爽性极佳; 作为助剂或复配树脂使用, 可明显改善表处剂的附着力、柔韧性以及抗刮耐磨性能。

该产品可用于纸张行业, 展色性好, 附着力强, 手感滑爽, 高光高透, 干速好。

该产品可作为助剂树脂使用, 用于水性工业涂料, 提升附着力、柔韧性以及抗刮耐磨性能。

#### 典型物性:

该数值基于海豚内部测试数据, 仅供参考

参数	数值
外观	乳白色泛蓝光液体
固含量/%	35.00±2.00
离子性	阴离子
pH 值	6.0-9.0
粘度/ cps	0-200
储存稳定性	360 天稳定

#### 储存与有效期:

请置于避光、阴凉干燥处, 储存温度 5~30℃, 保持包装完整。

本产品自生产日期起保质期为 12 个月。

样品包装: 500ml 塑料瓶

成品包装: 50KG、120KG 胶桶