

## 产品信息

### 涂料、油墨和油漆

#### 硅树脂

##### 产品功能:

1. 可自成膜，高光泽；
2. 干爽手感，对搓消音；
3. 高耐磨；
4. 优异的防粘性能，不回粘。

##### 产品应用:

- 溶剂型 PU/PVC 革表处剂
- 溶剂型亮光/哑光 PU 涂层
- PU 干法面料革、二层皮

##### 使用方法:

1. 稀释性: 推荐 DMF/BAC=1/2 混合溶剂。
2. 勿用 DMF 等强极性溶剂直接稀释。

##### 典型应用

沙发革面层		物性数据	
	原料名称	配比	马丁代尔 (干) >50000
1	50 模量干法浆料 (HD)	70	马丁代尔 (湿) >6000
2	1036R	30	常温曲折 >100000
3	黑色色片	3	-20°C 曲折 >30000
			丛林测试 5 周
丝杆		15 条	
适宜工艺			
Base 贴面面层, 无溶剂面层 (需中间粘接层), 半 PU 革面层, 超纤革面层。			
解决的行业痛点			
1, 优异持久干爽手感。2, 耐手汗, 耐磨抗刮。			

## Silok®1036R

### 硅改性聚氨酯树脂

#### 有机硅共聚改性聚醚硅 PU 树脂

##### 产品描述:

含活性官能团的有机硅与聚醚多元醇及异氰酸酯单体共聚反应聚合物, 良好的自成膜性, 主要用于皮革表处, 可单独使用也可与其他油性表处剂树脂混合使用; 成膜高光泽, 优异的耐磨性能, 良好的干滑手感和展色性。

##### 典型物性:

该数值基于斯洛柯内部测试数据, 仅供参考

参数	数值
外观	乳白至乳黄色液体
溶剂成分	DMF/BAC
粘度/cps	8,000-20,000
固含量%	30.0±2.0

##### 使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于医用、药用或食用。

##### 储存与有效期:

在常温下未开封保存, 产品自生产之日起保质期为 12 个月。

##### 样品包装: 500ml 塑料瓶

##### 成品包装: 50KG、180KG 胶桶

**有限责任:** 本资料是基于斯洛柯的测试并被认为是正确的; 它不能替代用户在使用该产品前所需要做的评估和测试; 斯洛柯只能保证销售产品满足制定的销售标准; 并且斯洛柯对违反保证的唯一责任为: 替换等价的产品或退还货款; 斯洛柯明确声明不承担偶发的或附带损失的责任。