

## 产品信息

### 纺织、皮革

### 硅树脂

#### 产品功能：

1. 可自成膜，光泽自然；
2. 肤滑手感，对搓消音；
3. 低模量，超柔软 Q 弹紧实，折痕细腻；
4. 3 级防泼水。

#### 产品应用：

- 溶剂型 PU/PVC/超纤革表处剂
- 溶剂型亮光/哑光 PU 涂层
- PU 面料革、蛋白革、二榔皮、再生革。
- 纺织涂层

#### 使用方法：

1. 稀释性： DMF/DMC=1/2 混合溶剂。
2. 勿用 DMF 等强极性溶剂直接稀释。

#### 使用限制：

本产品未被测试或陈述为适用于医用、药用或食用。

## Silok®1039R

### 硅改性聚氨酯树脂

#### 有机硅共聚改性聚醚硅 PU 树脂

#### 产品描述：

含活性官能团的有机硅与聚醚多元醇及异氰酸酯单体共聚反应聚合物，良好的自成膜性，用于皮革表处，可单独使用也可与其他油性表处剂树脂混合使用；合成革/纺织面层树脂复配添加；成膜光泽自然，柔软肤滑。

#### 典型物性：

该数值基于斯洛柯内部测试数据，仅供参考

参数	数值
外观	半透明至微黄色粘稠液体
溶剂成分	DMF/DMC
折光率/25℃	1.4320±0.0050
固含量 /%	40.00±3.00
粘度 25℃/cps	5000-50000

#### 储存与有效期：

在常温下未开封保存，产品自生产之日起保质期为 12 个月。

样品包装：500ml 塑料瓶

成品包装：50KG、180KG 铁桶

**有限责任：**本资料是基于斯洛柯的测试并被认为是正确的；它不能替代用户在使用该产品前所需要做的评估和测试；斯洛柯只能保证销售产品满足制定的销售标准；并且斯洛柯对违反保证的唯一责任为：替换等价的产品或退还货款；斯洛柯明确声明不承担偶发的或附带损失的责任。