

产品信息

工业涂装

涂饰剂

主要优点:

- 水性环保、防污性、快干
- 疏水性、耐水洗、低损耗

次要优点:

- 附着力好、涂层雅润柔和

典型应用:

- 金属、工程塑胶面板涂装

使用方法:

根据工件特性可以选择刮涂、喷涂、滚涂。

使用比例

1159R : 纯水=100 : 50~70

或原液直接使用

提醒注意

1. 使用前, 请先搅拌均匀;
2. 如有少量结皮请去除后再使用;
3. 每次使用后密封, 以防在空气中出现结皮现象;
4. 使用本品前, 请考虑对阁下产品的适用性。

Silok®1159R

水性哑光防涂鸦剂

水性聚酯改性有机硅混合物

产品描述:

本品是有机硅改性聚酯和抗污填料组成的烘干性涂饰剂。具有水性环保, 节能快干, 耐久防污易清洁的优点; 涂层自然柔光, 风格润滑。用以要求抗涂鸦的表面涂装。

典型物性:

该数值基于斯洛柯内部测试数据, 仅供参考

参数	数值
外观	乳白色液体
固含量 (120°C / 2h)	56.00±3.00
相对密度 25°C	约 1.14g/cm ³
干燥条件	3~5min/130~180°C
粘度 25°C/cps	330~550
挥发成份	BCS/PM/水

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于医用、药用或食用。

储存与有效期

在 38°C 以下未开封保存, 产品自生产之日起保质期为 3 个月。

样品包装: 250ml 塑胶瓶

成品包装: 50kg 塑桶

有限责任: 本资料是基于斯洛柯的测试并被认为是正确的; 它不能替代用户在使用该产品前所需要做的评估和测试; 斯洛柯只能保证销售产品满足制定的销售标准; 并且斯洛柯对违反保证的唯一责任为: 替换等价的产品或退还货款; 斯洛柯明确声明不承担偶发的或附带损失的责任。