

产品信息

有机硅预聚体

产品功能:

1. 可湿气固化成膜, 具有高通透性、高光泽特性;
2. 硅含 80%, 胶膜柔软爽滑;
3. 固化后不回粘, 表面触感清爽, 有抗污和轻度抗涂鸦效果;
4. 预聚体粘度小, 便于施工;
5. 与其他聚氨酯单体或预聚体相容性好。

产品应用:

- 脱模剂原料组分
- 溶剂型亮光/哑光 PU 涂层
- PU 干法面料涂层手感防粘防污添加树脂
- 溶剂型涂料和油墨手感添加树脂
- 溶剂型抗涂鸦树脂合成原料
- 硅改聚氨酯合成原料

使用方法:

1. 稀释性: 可用甲苯、二甲苯, 乙酸丁酯, DMF, DMAC 等溶剂直接稀释。
2. 可以添加到溶剂型或水性聚氨酯反应体系或者溶剂型聚氨酯树脂里面, 当做反应组分或者助剂使用。

Silok®3067F2

异氰酸酯基有机硅预聚体

产品描述:

3067F2 是含 NCO 官能团的有机硅单体聚合物, 其 NCO 含量高, 其具有良好的湿气固化成膜性和流动性, 分子结构是单端双 NCO, 分子固化之前容易迁移到聚合物表面, 并且固化过程中会产生大量有机硅侧链, 着重展现清爽, 抗污抗涂鸦, 防粘特点。NCO 基团反应后可防止硅油聚集析出, 展色性好。

典型物性:

该数值基于斯洛柯内部测试数据, 仅供参考

参数	数值
外观	微黄色或无色透明液体
NCO 含量%	3.5±1.0
不挥发份%	98.00±2.00
粘度 mPa.S/25°C	2000~4000

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于医用、药用或食用。

储存与有效期:

在常温下未开封保存, 产品自生产之日起保质期为 12 个月。

样品包装: 500ml 铝瓶

成品包装: 180KG 铁桶

有限责任: 本资料是基于斯洛柯的测试并被认为是正确的; 它不能替代用户在使用该产品前所需要做的评估和测试; 斯洛柯只能保证销售产品满足制定的销售标准; 并且斯洛柯对违反保证的唯一责任为: 替换等价的产品或退还货款; 斯洛柯明确声明不承担偶发的或附带损失的责任。