

## 产品信息

### 涂料、油墨和油漆

### 添加剂

#### 主要优点:

1. 干滑手感、耐磨;
2. 相容性好、不影响光泽和黑亮度;
3. 乳液粒径均匀, 稀释稳定和添加稳定性优。

#### 产品应用

1. 水性皮革表处剂: 2.0-5.0%, 干滑手感, 耐磨。
2. 水性纺织涂层: 2.0-5.0%, 干爽、耐磨。
3. 水性印刷油墨: 1.0-3.0%, 干滑、耐磨。
4. 印花胶浆: 2.0-5.0%, 手感, 增光。

#### 类似型号及功能:

功能\型号	9133W	5289W
有效含量%	20	58
手感风格	肤滑偏干	干滑
滑度	★★★★★	★★★★★★
柔软性	★★★★★	★★★★
干爽度	★★★★	★★★★★
光泽度	★★★★★	★★★★★
体系相容	★★★★★★	★★★★★
安全性	★★★★★★	★★★★★
稀释稳定	★★★★★★	★★★★★★
耐磨性	★★★★★	★★★★★★
防粘性	★★★★	★★★★★

#### 对比结论:

这支产品为不同分子量大小的改性硅油乳液, 5289W 为大分子量, 耐磨防粘和干滑最好。

## Silok®5289W

### 水性手感耐磨剂

### 大分子量有机硅乳液

#### 作用原理:

本品为改性硅油乳液, 乳液粒径均匀, 具有较好的水稀释稳定性和树脂相容性; 主要用于水性涂料和油墨, 能大大提供涂层的爽滑手感和高耐磨性能。

#### 典型物性:

该数值基于斯洛柯内部测试数据, 仅供参考

参数	数值
外观	黄色乳状液体
乳化剂	阴离子
固含量 %	57.00±3.00
pH值	6.0-8.0
稀释剂	水/BCS/DMF

#### 注意事项:

在长时间贮存后, 可能会有轻微上下层浓度差, 建议在产品长时间贮存后再使用前, 先摇匀或搅拌均匀, 然后再称量添加。

#### 使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

#### 储存与有效期

在 38℃ 以下未开封保存, 产品自生产之日起保质期为 12 个月。

样品包装: 125ml 棕色玻璃瓶

成品包装: 50KG 塑桶

**有限责任:** 本资料是基于斯洛柯的测试并被认为是正确的; 它不能替代用户在使用该产品前所需要做的评估和测试; 斯洛柯只能保证销售产品满足制定的销售标准; 并且斯洛柯对违反保证的唯一责任为: 替换等价的产品或退还货款; 斯洛柯明确声明不承担偶发的或附带损失的责任。

如需了解更详细的信息, 请登录: [Http:// www.silok.com](http://www.silok.com)