

产品信息

涂料、油墨和油漆 手感剂

产品功能:

1. 水稀释液稳定;
2. 极大地降低摩擦系数、增进滑度和手感;
3. 优异的抗刮性、防粘剂、耐磨性;
4. 水分散性好。

典型应用:

成功应用于以下工业领域:
皮革、纸张、薄膜、木器

降低摩擦系数

水性纸张光油	0.2-1.0%
水性罩光清漆	0.3-1.0%
水性皮革涂饰剂	0.5-3.0%
水性凸版油墨	0.05-0.2%
水性凹版/平版油墨	0.1-0.3%
溶剂型印刷油墨	0.1-1.0%

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

Silok®52M

增滑、抗刮助剂

超高分子量聚硅氧烷分散体

产品描述:

是一支特性有机硅手感耐磨剂,它采用斯洛柯公司最新的乳液聚合技术,将小分子量的有机硅单独在反应型乳化剂作用下反应成大分子量有机硅乳液,尤其是稀释后乳液非常稳定。

典型物性:

该数值基于斯洛柯内部测试数据,仅供参考

项目	指标
外观	白色或黄色膏体
不挥发份%	77.00±2.00
pH 值	7.0-8.0
闭杯闪点 °C	>100
适合的稀释剂	水

使用方法:

建议使用前稀释方法: Silok®52M: 水=1: 1, 将水缓慢加入到Silok®52M中, 边搅拌均匀, 不可一次加入。

储存与有效期

本品应放置于凉爽、通风、干燥处, 室温下密闭保存保质期为 12 个月, 若储存温度过高或时间过长, 则会出现变色, 凝胶及损坏、变质等。

样品包装: 75ml 棕色玻璃瓶

成品包装: 50KG 大口塑桶

有限责任: 本资料是基于斯洛柯的测试并被认为是正确的; 它不能替代用户在使用该产品前所需要做的评估和测试; 斯洛柯只能保证销售产品满足制定的销售标准; 并且斯洛柯对违反保证的唯一责任为: 替换等价的产品或退还货款; 斯洛柯明确声明不承担偶发的或附带损失的责任。