

产品信息

涂料、油墨和油漆

添加剂

主要优点:

1. 油滑手感、高耐磨;
2. 离型脱模、增加光泽和黑亮度;
3. 乳液粒径均匀, 稀释稳定和添加稳定性优

产品应用

1. 水性皮革表处剂: 1.0-5.0%, 爽滑手感, 耐磨。
2. 水性纺织涂层: 1.0-5.0%, 清爽、耐磨。
3. 水性印刷油墨: 0.5-3.0%, 爽滑、耐磨。
4. 印花胶浆: 2.0-5.0%, 手感, 增光。
5. 水性橡塑脱模剂: 1: 20 兑水, 可多次脱模。

类似型号及功能:

功能\型号	9146 H	9146 M	9146 P
有效含量%	50	50	60
手感风格	爽滑	油滑	干滑
清爽性	★★★★★	★★★★★	★★★★
光泽度	★★★★★	★★★★★	★★★★★
柔软性	★★★	★★	★★
手感持久	★★★★★	★★★★	★★★★
体系相容	★★★	★★★★★	★★★★★
稀释稳定	★★★	★★★★★	★★★★★
耐磨性	★★★★★	★★★★★	★★★★★
防粘性	★★	★★★	★★★★
水\油\UV	Y/N/N	Y/N/N	Y/N/N

Silok®9146H

水性手感耐磨剂

大分子量有机硅乳液

作用原理:

大分子量有机硅, 乳液粒径均匀, 能提供涂层优异的爽滑手感和高耐磨性能。

典型物性:

该数值基于斯洛柯内部测试数据, 仅供参考

参数	数值
外观	乳白状粘稠液体
pH 值	4.5-6.5
固含量% (120°C/2h)	52.00±3.00
稀释剂	水

注意事项:

在长时间贮存后, 可能会有少许分层, 建议在产品长时间贮存后再使用前, 先摇匀或搅拌均匀, 然后再称量添加。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

储存与有效期

在 38°C 以下未开封保存, 产品自生产之日起保质期为 18 个月。

样品包装: 125ml 棕色玻璃瓶

成品包装: 50KG 塑桶

有限责任: 本资料是基于斯洛柯的测试并被认为是正确的; 它不能替代用户在使用该产品前所需要做的评估和测试; 斯洛柯只能保证销售产品满足制定的销售标准; 并且斯洛柯对违反保证的唯一责任为: 替换等价的产品或退还货款; 斯洛柯明确声明不承担偶发的或附带损失的责任。

如需了解更详细的信息, 请登录: [Http:// www.silok.com](http://www.silok.com)