

产品信息

皮革与工业

添加剂

主要优点:

湿涩感、弹性
水油体系通用

次要优点:

相容性好、润湿手感

典型应用:

皮革湿法 PU 浆料
油性纺织 PU 涂层胶

建议用量 (对总配方量):

皮革湿法 PU 浆料 2.5-7.0%
油性纺织 PU 涂层胶 2.5-7.0%

注: 因适用于的各种树脂体系以及要求提供的功能不同, 其最佳用量需通过一系列实验来确定。

使用方法:

1. 使用前, 请先搅拌均匀;
2. 如有少量结皮请去除后再使用;
3. 在 PU 浆料降温后加入, 并搅拌均匀即可;
4. 每次使用后密封, 以防在空气中出现结皮现象。

Silok®9262

聚合物柔软剂

有机硅改性的多元酸酯

产品描述:

本品能提高干湿法 PU 树脂的湿涩感和弹性, 多用于皮革湿法 PU 浆料和纺织 PU 涂层胶。

典型物性:

该数值基于斯洛柯内部测试数据, 仅供参考

参数	数值
外观	墨绿色至红棕色液体
固含量 (120°C/2h)	90.00±3.00
折光率 25°C	1.5000±0.0050
粘度 25°C/cps	1,000-5,000
酸值 mg KOH/g	22.5
氨值 mg KOH/g	81

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于医用、药用或食用。

储存与有效期

在 38°C 以下未开封保存, 产品自生产之日起保质期为 12 个月。

样品包装: 125ml 棕色玻璃瓶

成品包装: 25kg 塑桶、950kg 吨桶

有限责任: 本资料是基于斯洛柯的测试并被认为是正确的; 它不能替代用户在使用该产品前所需要做的评估和测试; 斯洛柯只能保证销售产品满足制定的销售标准; 并且斯洛柯对违反保证的唯一责任为: 替换等价的产品或退还货款; 斯洛柯明确声明不承担偶发的或附带损失的责任。