

产品信息

纺织与皮革

溶剂型哑光抗涂鸦树脂

产品特性:

1. 非铂金催化, 对生产环境无要求;
2. 优异的耐水解耐老化特性;
3. 耐黄变, 可做浅色革面处理;
4. 表面绵弹绒感强烈, 可提供持久抗涂鸦性能。

产品应用:

- 溶剂型哑光抗涂鸦处理剂;
- 溶剂型绵弹绒感处理剂;

使用说明:

牌号	用量/KG	工艺细节
1269A	100	AB 和稀释剂 搅匀后喷涂 或刮涂在基 材表面, 130~150℃烘 烤 3~5 分钟。
1269B	50	
乙酸丁酯	45	

Silok 1269A/B

硅 PU 树脂

产品描述:

1269A/B 是一支脂肪族溶剂型哑光硅 PU 树脂具有极强的抗污抗涂鸦性能和绵弹绒感。另外, 胶膜耐黄变性能凸出, 可用于浅色基材。1269A/B 可用于合成革面层处理剂, 肤感处理剂组分, 还可用于纸张处理和特种油墨领域。

典型物性:

该数值基于 Silok 内部测试数据, 仅供参考

外观	1269A: 半透明或微黄半透明液体
	1269B: 透明液体
A 组分固含量/%	55.00±2.00
B 组分固含量/%	35.00±2.00
溶剂成分 1	乙酸丁酯
溶剂成分 2	丙二醇甲醚

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

使用注意事项:

可以根据上机粘度和流平需求添加适当的乙酸丁酯稀释。

1269A 组分长时间储存会有部分粉体沉降, 使用前搅拌均匀测试无异常可继续使用。

储存与有效期:

请置于避光、阴凉干燥处, 储存温度 5~30℃, 保持包装完整。

本产品自生产日期起保质期为 6 个月。

样品包装: 250/500ml 塑料瓶

成品包装: 50KG 塑桶

有限责任: 本资料是基于斯洛柯的测试并被认为是正确的; 它不能替代用户在使用该产品前所需要做的评估和测试; 斯洛柯只能保证销售产品满足制定的销售标准; 并且斯洛柯对违反保证的唯一责任为: 替换等价的产品或退还货款; 斯洛柯明确声明不承担偶发的或附带损失的责任。