


KH-570**产品描述**

化学名称	3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷
分子式	C ₁₀ H ₂₀ O ₅ Si
化学结构式	
分子量	248.4
CAS No.	2530-85-0

物理性质

外观	液体
颜色	无色透明
比重 25/25°C	1.045
沸点, °C	255
折光率, nD 25°C	1.429
闭杯闪点, °C	108

应用

本产品主要用来改善有机材料和无机材料表面的粘结性能，如玻璃钢中的玻璃纤维和塑料、橡胶、油漆、涂料中的硅质填料等材料的处理，还可用于粘结剂中以增加粘结性能；

本产品可显著提高填充白炭黑、玻纤、玻璃微珠、硅酸盐、金属粉末和金属氧化物、金属氢氧化物的不饱和聚酯复合材料的干、湿态机械强度、电气性能和透光性，也用作乙丙橡胶、顺丁橡胶及丙烯酸酯、氰基丙烯酸酯、不饱和聚酯、聚甲基丙烯酸酯、丙烯酸酯等胶黏剂的偶联剂；

在电线电缆行业，可用该偶联剂处理陶土填充过氧化物交联的EPDM体系，改善消耗因子及比电感容抗。

操作与存储

密封贮存于阴凉、通风、干燥处，防潮防火。

本产品可用200KG或IBC桶包装，我们也可根据您的要求提供其他规格的包装。

免责声明

江苏晨光偶联剂有限公司认为此处提供的信息是准确的或来源可靠，但这是用户的责任去进行调查，并了解其他相关信息来源，遵守适用于安全操作和使用产品的所有法律和程序，以确定是否适合用户的使用。晨光所提供的所有产品遵从晨光的标准条款和销售条件。晨光不做任何其它，明示或暗示，对特定目的适用性或适销性的保证。本处所载内容不构成要约出售任何产品。晨光声明，不对任何间接或附带性的损害负任何责任。