

E-micro

可膨脹性微球規格一覽表

型號		粒徑 (um)	起發溫度 (°C)	發泡峰值溫 度(°C)	最低發泡密 度(kg/m ³)	固含量 (%)	適應酸鹼性 環境
超低溫牌號	DU80	6-12	75-95	110-120	<30	>97	中性/酸性
	DU120	8-15	75-85	110-120	<20	>97	中性/酸性
低溫牌號	WU152	16-20	92-97	148-155	<20	70-75	中性/酸性
	WU3003S	20-28	92-97	135-145	<20	70-75	中性/酸性
	DU140	15-25	92-97	148-155	<20	>97	中性/酸性
已發泡牌號	WE152-B	60-70	已發泡	已發泡	<40	15	中性/酸性
	WE140S-S	30-40	已發泡	已發泡	<40	15	中性/酸性
	WE 40SM	55-65	已發泡	已發泡	<40	15	中性/酸性
	DE152-B	60-70	已發泡	已發泡	<40	>97	中性/酸性
	DE140S-S	30-40	已發泡	已發泡	<40	>97	中性/酸性
	DE140S-M	55-65	已發泡	已發泡	<40	>97	中性/酸性
中溫牌號	DU175-S	8-15	132-142	180-190	<20	>97	酸性
	DU175-M	16-25	132-142	180-190	<20	>97	酸性
高溫牌號	DU608	15-40	135-145	185-195	<20	>97	酸性
	DU608S	25-35	145-155	195-205	<20	>97	酸性
	DU180	25-35	135-145	185-195	<20	>97	酸性
	MB180	N/A	135-145	185-195	<20	50	酸性
	MB608S	N/A	145-155	195-205	<20	50	酸性
超高溫牌號	DU220	25-35	175-185	225-235	<30	>97	酸性